

ESP/GOLPACK 05 STD

**Bb 05 litros STD 0,180 kg Virgem B42 GAS**

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	MATERIAL	
	MATÉRIA PRIMA	FORNECEDOR SELECIONADO
	Pead LP8000/35057L	Dow
	Pead HS5407/HS5403/HS5103/ HS5502/HS5010/ GF4950HS/GF4950	Braskem
Pigmento	Cromex/Karina/Realmaster	

**CORES: NATURAL/BRL/AZUL  
COM OU SEM "VIEW STRIP" (faixa visora)**

MEDIDAS DO CORPO				PESO
Altura - Fundo / Alça	Comprimento corpo	Largura corpo	Altura – Fundo/Bocal	0,180 kg +/- 0,020 kg
288,0 +/- 4,0 mm	185,0 +/- 4,0 mm	140,0 +/- 4,0 mm	288,0 +/- 4,0 mm	

MEDIDAS DO BOCAL	Altura S/ Catraca	MEDIDAS DO BOCAL	Altura S/ Catraca	Ø Interno bocal	Ø Catraca	Altura da catraca	Espessura da área de selagem
	18,0 +/- 1,0 mm	42,0 +/- 0,8 mm	39,5 +/- 1,0 mm	34,5 +/- 0,5 mm	47,0 +/- 1,5 mm	5,0 +/- 0,5 mm	2,00 +/- 0,75 mm

MANUSEIO	ARMAZENAMENTO	EMBALAGEM
Manual e mecânico sobre carrinho ou sobre pallet com empilhadeira	Em local seco e coberto sobre pallet	Acondicionadas em sacos de polietileno

ENSAIO	MÉTODO	GOLPACK	*LABORATÓRIO EXTERNO
Aspecto Visual Geral	PO 8.6.1 - Controle de Qualidade	•	
Deteção de Vazamento	PO 8.6.1 - Controle de Qualidade	•	
Estanqueidade	Resolução ANTT 5232/16 6.1.5.4		•
Resistência ao Impacto	PO 8.6.1 - Controle de Qualidade	•	
Resistência a Queda	Resolução ANTT 5232/16 6.1.5.3		•
Pressão Hidráulica Interna	Resolução ANTT 5232/16 6.1.5.5		•
Resistência da(s) alça(s)	Item A.1.2 do anexo A do Anexo específico VII – P.Inmetro 141/2019		•
Resistência ao manuseio	Item A.1.5 Procedimento 1 e 2 do anexo A do Anexo específico VII – P.Inmetro 141/2019		•

**Nota:** \* Os ensaios em laboratórios externos são aplicáveis somente quando há necessidade de homologação do produto

**INFORMATIVO TÉCNICO**

<b>Capacidade de envase:</b>	5 litros (nominal)
<b>Torque necessário para aperto:</b>	1,5 a 2,5 kgf
<b>Peso máximo do produto</b>	Até 5,5 kg – densidade de até 1,2 kg/litro por bombona
<b>Temperatura máxima de envase</b>	Produto com temperatura máxima de 40°C

**OBSERVAÇÕES**

Sob prévia consulta as embalagens poderão ser fornecidas com resina indicada para envase de produtos que necessitam de resistência a quebra sob tensão ambiental (ESCR)

Esta especificação foi elaborada com base em testes realizados por nossa empresa (utilizando água para envase) ficando a GOLPACK isenta de qualquer responsabilidade pelo uso inadequado do produto, aconselhamos testes preliminares de envase antes de sua utilização.